

TECHNICAL DATA

FO-R&D-02
Rev : 002
Rev. Date : Nov 2010

SYNALAC 2400 SERIES **SPESIFIKASI UMUM**

I. PENGENALAN PRODUK :

- Jenis : Cat dengan resin alkyd atau sering disebut cat ½ duco, kering pada suhu ruang, memiliki kilap yang tinggi, serta tahan terhadap karat. Dapat diaplikasikan pada material logam maupun kayu (wood).
- Pemakaian cat : Pada umumnya dipergunakan oleh kontraktor-kontraktor besi baja, perumahan, pabrik-pabrik untuk pengecatan besi juga dipakai untuk pengecatan kayu atau tembok kongkrit.

II. SPESIFIKASI DATA PADA CAT BASAH :

1. Kekentalan (NK-2) : 65 – 68 pada suhu 25 °C
2. Kepadatan (%) : 45 - 50 *)
3. Berat jenis (g/cc) : 0.95 – 1.15 *)
4. Warna : Sesuai permintaan customer

III. CARA PEMAKAIAN :



1. Alat Aplikasi : Manual Spray & Kuas
2. Kekentalan Aplikasi (NK-2) : 18 - 20"
3. Thinner : Synalac 2400 Thinner
4. Perbandingan : 3 : 1
5. Pengeringan : Air Dry

IV. SPESIFIKASI PADA LAPISAN CAT :

1. Kilap Sudut (60°) : $\geq 90\%$
2. Kekerasan (Mitsubishi Uni) : B, setelah 24 jam
3. Daya Rekat (1 mm) : 100/100
4. Touch Dry : 15 - 30 menit
5. Daya Sebar : $\pm 8 \text{ m}^2/\text{kg}$

*) Tergantung warna yang di minta

Technical data ini dibuat secara umum, untuk lebih detail akan dibuat sesuai permintaan customer.

Dibuat:	Diperiksa:	Ditetujui:
		
M. Farhan A.	Wenni A.	Wahyono