

TECHNICAL DATA

Rev : 001
Rev. Date : Jan 2008

VINITON 2901 SERIES

SPESIFIKASI UMUM

I. PENGENALAN PRODUK :

Jenis : Cat emulsi dengan menggunakan latex vinyl acrylic.
Pemakaian cat : Sebagai cat tembok untuk permukaan tembok coran, plesteran, asbes, triplek, kayu atau gypsum.
Sifat – sifatnya : - Mudah pengerjaannya - Ketahanan bahan kimia baik
- Lapisan yang halus - Adhesi yang baik

II. SPESIFIKASI DATA PADA CAT BASAH :

NO	KARAKTERISTIK	RESULT
1	Kekentalan	100 – 110 ku/25°C
2	Kepadatan	55 – 60%
3	Berat jenis	1.50 - 1.60
4	Kehalusan	Max 40 micron
5	Warna	Dapat dibuat seluruh warna
6	pH	8-9

III. KEGUNAAN :

Viniton 2900 Series adalah cat tembok interior yang dapat digunakan untuk tembok baru maupun tembok lama, dan sangat cocok untuk daerah tropis.

IV. KEUNGGULAN :

Cepat kering, anti jamur dan bakteri, tidak berbau, dan ramah lingkungan. Tidak membutuhkan cat dasar, dapat diaplikasikan pada permukaan lembab atau pada acian yang baru berumur tujuh hari, daya serap terhadap kotoran atau debu sangat rendah.

V. PERSIAPAN AREA KERJA :

Siapkan peralatan kerja seperti kuas, rol, masker, sarung tangan dan lainnya yang masih baru. Semua permukaan area harus kering dan bersih dari kotoran seperti debu dan partikel kecil yang terlepas atau lapisan cat warna yang terkelupas.

Pada plesater acian : Pada plester acian baru umur acian minimal 7 hari
Pencampuran : Campurkan air sebanyak 5-10 % dan aduk Viniton 2901 Series dengan rata sebelum digunakan

VI. CARA PEMAKAIAN :

- Aplikasikan Viniton 2900 Series hingga 2-3 lapis untuk mendapatkan hasil yang sempurna
- Waktu kering antar lapis sekitar 1 - 2 jam tergantung pada suhu atau cuaca
- Viniton 2900 Series dapat diaplikasikan dengan cara dikuas atau diroll
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih

VII. SPESIFIKASI PADA LAPISAN CAT :

1. Daya sebar teoritis: 10 - 12 M²/Kg.
2. Daya rekat : (100/100) Tembok cor, plesteran, asbes, triplek, kayu.


VIII. KEMASAN :

Kaleng @ 5 Kg dan Pail @ 25 Kg

IX. PENYIMPANAN

Disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam kemasan aslinya. Dalam temperatur yang lebih ekstrim kemungkinan daya tahannya lebih singkat.
Hindarkan dari jangkauan anak – anak.

- Technical data ini dibuat secara umum,
untuk technical data yang lebih detail akan dibuat sesuai permintaan customer.

		
Dibuat	Diperiksa	Disetujui